













Vlieseline® plakbare tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
H 180 ○ ● 90 cm	Bijzonder soepele en zachte tussenvoering voor kleine delen en voorpanden van jasjes enz. van zeer soepele tot middelzware stoffen	Zachte, soepel vallende stoffen zoals zijde, viscose, acetaat en cupro	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, droog opstrijken  8 sec. 
H 200 ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering met wat stabiliteit voor kleine delen van bloezen en japonnen	Soepele stoffen zoals katoen en polyester	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, droog opstrijken  8 sec. 
G 405 ○ ● 90 cm	Soepele, universele tussenvoering voor voorpanden van jasjes enz. en voor kleine delen	Soepele tot middelzware stoffen zoals wol en ruwe zijde	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken  12 sec. 
H 410 ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering met stabiliserende draden in de lengterichting; voor voorpanden van jasjes enz. en voor kleine delen	Soepele tot zware stoffen zoals wol, ruwe zijde	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken  12 sec. 
H 606 ○ ● 90 cm	In schuine richting rekbaar, voor voorpanden van jasjes, enz. maar ook voor kleine delen geschikt	Elastische stoffen, jersey	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken  12 sec. 
F 220 ○ ● 90 cm	Soepele tussenvoering voor kleine delen van kleding, maar ook voor knutsel- en hobbywerkjes	Soepele stoffen zoals katoen	Vochtige doek, stapsgewijs goed aandrukken  12 sec. 
H 250 ○ ● 90 cm	Stabiele tussenvoering voor banden en ceinturen en voor knutselwerk	Soepele tot middelzware stoffen zoals katoen	5-6 maal met druk langzaam over iedere plaats laten glijden, droog opstrijken  8 sec. 
LE 420 ○ ● 90 cm	Tussenvoering special voor leer: voor voorpanden, kragen, manchetten enz. van jasjes, mantels en japonnen	Nappa- en velours- en kunstleer, imitatiebont maar ook hittegevoelige stoffen	Droog met lichte druk, stapsgewijs opstrijken  10 sec. 

Vlieseline® geweven tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
G 700 ○ ● 90 cm	Universele geweven tussenvoering van zuiver katoen voor kleine delen van bloezen en overhemden	Soepele tot middelzware stoffen	Stoomstrijkijzer, 6 maal met stoom en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken  12 sec. 
G 710 ○ ● 90 cm	Soepele geweven tussenvoering van zuiver katoen voor kleine delen van bloezen en japonnen	Soepele tot middelzware stoffen	Stoomstrijkijzer, 6 maal met stoom en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken  12 sec. 
G 740 ○ ● 90 cm	Middelzware, licht geruwde katoenen tussenvoering voor voorpanden van jasjes, mantels enz. en voor kleine delen	Middelzware tot zware stoffen	Stoomstrijkijzer, 6 maal met stoom en druk langzaam over iedere plaats glijdend opstrijken  12 sec. 
G 785 ○ ○ ● 90 cm	Zachte, soepele en bi-elastische geweven tussenvoering voor kleine delen van bloezen en japonnen, maar ook voor voorpanden van jasjes, mantels enz. van lichte of elastische stoffen	Zachte, soepel vallende stoffen zoals zijde, viscose, acetaat en cupro, ook voor elastische en transparante stoffen	De op maat geknipte tussenvoering eerst stapsgewijs met geringe hitte kort fixeren , om verschuiven te voorkomen; dan glijdend droog opstrijken of, al naar gelang de stof met stoom opstrijken  8 sec. 

Vlieseline® naaibare tussenvoering

Artikel/Kleur/Breedte	Toepassing	Stof	Verwerking/Onderhoud
L 11 ○ ● 90 cm	Voor kleine delen van bloezen en japonnen	Lichte stoffen zoals crash en plissé	 
M 12 ○ ● 90 cm	Voor voorpanden en kleine delen van japonnen en jasjes enz.	Lichte tot middelzware stoffen zoals crash en plissé	 
S 13 ○ 90 cm	Voor voorpanden en kleine delen van jasjes enz.	Zware stoffen	